

Technisches Datenblatt

Naturdesignböden 633

Naturdesignbelag mit mineralischer Trägerplatte zum klicken



Artikelnummer(n):	251 253 254 255
	256 257 258

Material / Aufbau	
Aufbau	Trittschallunterlage Mineralische Trägerplatte Korus Beschichtung
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, Kanten nicht gefast
Oberflächenbehandlung	Korus Vergütung
Verbindungssystem	Winkel-Winkel Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Naturdesignböden 633

Naturdesignbelag mit mineralischer Trägerplatte zum klicken



Artikelnummer(n):	259 260 261 262 263
	264 265 266 267

Material / Aufbau	
Aufbau	Trittschallunterlage Mineralische Trägerplatte Korus Beschichtung
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Steinoptiken, Kanten nicht gefast
Oberflächenbehandlung	Korus Vergütung
Verbindungssystem	Winkel-Winkel Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Naturdesignböden 633

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 16511. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 7,5 mm	
Länge: 1235,0 mm / 920,0 mm	
Breite: 200,0 mm / 460,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung	Mittlere Abweichung $\leq 0,10$ mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,20$ mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	$\leq 0,30$ mm/m
Zulässige Längenabweichung	für $l \leq 1.500$ mm $\Delta l \leq 0,5$ mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	Mittlere Abweichung $\leq 0,5$ mm, bezogen auf den Nennwert
Fugenöffnung	$\leq 0,20$ mm
Höhendifferenz	$\leq 0,15$ mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33
Brandverhalten	B _{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Aufladungsspannung	< 2 kV
Dickenquellung 24h	0%
Lichtechtheit	Stufe 7 / 8
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Verhalten bei dem Verschieben eine Möbelfußes	keine sichtbaren Schäden
Resteindruckverhalten	0,0 mm
Chemikalienbeständigkeit	sehr gute Beständigkeit*
Wärmedurchlasswiderstand	0,05 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschalverbesserung	ca. 19 dB
Querzugwert der Clickverbindung	> 500 kg / lfm
Flächengewicht	12.500 g/m ²
Massstabilität	< 0,01%
Fleckunempfindlichkeit	Grad 5 / 5
Abriebverhalten	> 10.000 WR4

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Naturdesignböden 633

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,482 m ² / 1,63 m ²
Inhalte pro Palette	
Anzahl Elemente pro Paket	6 Stück / 4 Stück
Pakete pro Palette	50 Pakete / 48 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	ENOCONEG
------------	----------

