

Technisches Datenblatt

Trend20	Fortuna
Herstellungsart	getuftet 1/10" Saxony
Strapazierwert	23: stark - wohnen
Komfortwert	LC 5 – prestige
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 1.600
Polhöhe (mm)	ca. 8,2
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 2.575
Gesamtdicke (mm)	ca. 10,3
Noppenzahl/m ²	ca. 197.500
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 28
Lichtechtheit ISO 105 B02	ca. 5-6
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	< 0,17
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

