

Technisches Datenblatt

Trend20	Fresco
Herstellungsart	getuftet 1/10" Saxony
Strapazierwert	23: stark - wohnen
Komfortwert	LC 5 – prestige
Polmaterial	100 % SDN
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 1.650
Polhöhe (mm)	ca. 8,0
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 2.480
Gesamtdicke (mm)	ca. 10,5
Noppenzahl/m ²	ca. 213.300
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 32
Lichtechtheit ISO 105 B02	-
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	FusionBac
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,15
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

