

Technisches Datenblatt

Trend20	Tonic
Herstellungsart	getuftet 1/8" Saxony
Strapazierwert	23: stark - wohnen
Komfortwert	LC 5 – prestige
Polmaterial	100 % PES
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 1.550
Polhöhe (mm)	ca. 14,0
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 2.450
Gesamtdicke (mm)	ca. 16,0
Noppenzahl/m ²	ca. 124.820
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 26
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,14
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

